

Hadičková montážna pena

Hadičková montážna pena a zimná hadičková montážna pena



Utesňovanie okenných rámov



Vypĺňanie škár medzi skružami

Aplikácia

- Škáry v murive
- Okenné rámy
- Žalúzie
- Parapety
- Potrubné systémy
- Vykurovacie systémy
- Betónové kanalizačné skruže

12

Výhody

- Rýchlosť tvrdnutia pena skracuje dobu montáže.
- Po vytvrdení hydrofóbna a pretierateľná.
- Odoláva plesniám.
- Vynikajúce tepelnouizolačné a zvukosnemné vlastnosti.
- Nepriehľadná, vetru odolná a nerozpustná.
- Vysoká odolnosť proti starnutiu.
- Neobsahuje HFC / formaldehyd / PCB /

- PCP.
- Hnací plyn neobsahuje zložky podporujúce rozklad ozónovej vrstvy (napr. CFC, CHFC).

Stavebné materiály

- Betón
- Omietka
- Murivo
- Drevo
- Umelé hmoty (okrem PE, PP a teflón)

Odporučanie

- Odporúčame overiť, či je výrobok na zamyslené použitie vhodný.
- Každý jednotlivý výrobok je možné použiť pre širokú škálu aplikácií a podmienok na mieste, ktoré nie je možné odhadnúť.
- Obal so zvyškom peny odovzdajte v zberni nebezpečného odpadu.
- Ďalšie špecifikácie a pracovný postup nájdete v technickom liste, ktorý je na výzadanie k dispozícii, alebo na obale výrobku.

Princíp fungovania/montáž

- 1zložková polyuretanová pena.
- Pena sa vytvrduje reakciou s atmosférickou vlhkostou.
- V prípade nanášania viacerých vrstiev peny vždy zvlhčte jednotlivé vrstvy.
- Tepelná odolnosť vytvrdenej peny: od -40 do +90 °C.
- Aplikačná teplota +5 až +35 °C, optimálne +20 °C.
- Pri zimnej verzii je aplikačná teplota od -15 až do +25 °C, optimálne +20 °C.
- Pred aplikáciou skladujte nádobku min. 1 hod. pri teplote okolo 20 °C.
- Široké otvory alebo otvory s hĺbkou väčšou ako 5 cm by mali byť vyplňené v niekoľkých vrstvách (medzi jednotlivými operáciami počkajte 15–30 minút).
- Pred použitím nádobku aspoň 30x prestrepte a pripravte na použitie.

Technické údaje

Hadičková montážna pena

Artikel	Obj. č.	Objem kartuše [ml]	Maximálny objem peny (vyplnenie do voľného priestoru) [l]	Balenie [ks]
PU 1/300 B3	525001	300	18	12
PU 1/500 B3	525002	500	30	12
PU 1/750 B3	525003	750	45	12
PU 1/500 zimná B3	525011	500	30	12
PU 1/7500 zimná B3	525012	750	45	12